

## CARACTERÍSTICAS

A Matin Interiores Ref.<sup>a</sup> 4500 é uma tinta plástica à base de copolímeros acrílicos em dispersão aquosa, especialmente concebida para a construção civil, na pintura de superfícies interiores.

A Matin Interiores Ref.<sup>a</sup> 4500 apresenta:

- Excelente cobertura
- Durabilidade

- Grande facilidade de aplicação
- Permeabilidade ao vapor de água
- Boa resistência à saponificação quando aplicada sobre suportes alcalinos
- Não salpica
- Acabamento mate
- Bom rendimento
- Cor: conforme catálogo

## PARÂMETROS TÉCNICOS

- Viscosidade (MTE.2, Stormer, 23 °C): 104 - 107 KU
- pH (MTE.3, 23 °C): 8.0 - 9,0
- Massa volúmica (MTE.4, 23 °C): 1.300 - 1.400 g/cm<sup>3</sup>

- Compostos Orgânicos Voláteis (VOC): Valor limite da UE p/ o produto (A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo: 30,0 g/l COV.

## CAMPO DE APLICAÇÃO

Para superfícies interiores.

Permite um bom acabamento sobre estuque, betão, reboco, gesso cartonado, areados, etc

## MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Preparação das superfícies

Deverá aplicar-se sobre superfícies limpas, agregadas, bem secas e livres de partículas soltas. As superfícies degradadas deverão ser previamente reparadas, assim: Superfícies, com sinais de gorduras e/ou fungos/algas fazer, prévia e atempadamente, um desengorduramento e/ou descontaminação com lixívia e BIODSINFESTANTE Ref<sup>a</sup> 514, respectivamente (ver boletim técnico).

Consoante os casos de superfícies porosas, de absorção irregular e/ou muito elevada, alcalinas ou friáveis,deverá aplicar-se, previamente, uma demão de Matin Interiores Ref<sup>a</sup> 4500 diluída ou o primário Previcril Ref.<sup>a</sup> 750 ou o Selante Aquoso Ref.<sup>a</sup> 760.

Se as superfícies para além de alcalinas, porosas e friáveis tiverem sofrido contaminação por fungos/algas, aplicar uma demão do BIOprev Ref<sup>a</sup> 7507.

Aplicação

Trincha ou rolo, em 2 ou mais demãos.

Embora o produto se apresente com a viscosidade apropriada para aplicação, poderá sofrer uma diluição com água, até 5%, para obter-se uma superfície mais lisa. Secagem entre demãos - 3 a 4 horas, em local seco e arejado.

## LIMPEZA DE UTENSÍLIOS

Lavagem com água.

## RENDIMENTO / CONSUMO

- 11 - 13 m<sup>2</sup>/l/demão - superfícies lisas
- 8 - 10 m<sup>2</sup>/l/demão - superfícies rugosas





## EMBALAGENS

Baldes de 15 litros



## ARMAZENAGEM

Conservar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.



## TRANSPORTE

Consultar Ficha de Segurança Refª 4500  
ADR/RPE: Isento

