

CARACTERÍSTICAS

O MOVITACO-B Ref.^a 452 é um verniz de poliuretano modificado, em dispersão aquosa, especialmente concebido para o envernizamento de soalhos e de outras superfícies de madeira, permitindo um acabamento de elevada qualidade, que apresenta:

- Elevada dureza
- Muito fácil aplicação e manutenção
- Elevada resistência ao desgaste

- Ausência de cheiro
- Elevada resistência química
- Não tóxico - Protege as superfícies da humidade
- Excelente lacagem
- Boa lixagem
- Brilhante
- Secagem rápida
- Boa resistência ao empilhamento

PARÂMETROS TÉCNICOS

- Viscosidade (MTE.2, Brookfield 1:10 rpm, 23 °C): 300 - 500 mPa.s

- Massa volúmica (MTE.4, 23 °C): 1.040 - 1.050 g/cm³

- Compostos Orgânicos Voláteis (VOC): Valor limite da UE p/ o produto (A/i): 140 g/l (2010). Este produto contém no máximo: 138,0 g/l COV.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Excelente acabamento para todo o tipo de soalhos de madeira, bem como para outras superfícies de madeira, como portas, mobiliário, etc.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Preparação das Superfícies

Aplica-se sobre superfícies limpas, isentas de poeiras, de gorduras e bem secas.

Soalhos: Proceder ao afagamento de modo a garantir a remoção total de restos de cola, cera, etc., seguido de limpeza.

Superfícies novas: Proceder à lixagem e limpeza correcta da superfície.

Superfícies já envernizadas com outros produtos: Proceder ao afagamento, para garantir a remoção completa do produto existente, seguido de limpeza.

Aplicação

Trincha ou rolo, normalmente em 3 demãos.

Lixagem entre a 1.^a e 2.^a demão. Não lixar entre as outras demãos.

Secagem, entre demãos, 3 – 4 horas

LIMPEZA DE UTENSÍLIOS

Feita com água.

TEMPO DE SECAGEM

Atinge o endurecimento completo, após 5 a 7 dias de cura.

RENDIMENTO / CONSUMO

8 – 10 m²/l/demão





EMBALAGENS

Bilhas de 1 e 5 litros



ARMAZENAGEM

Conservar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.



TRANSPORTE

Consultar Ficha de Segurança Ref.ª 452
ADR/RPE: Isento

