

CARACTERÍSTICAS

O Previcor Ref^a 755 é um primário colorido à base de copolímeros acrílicos em dispersão aquosa, cargas minerais e aditivos que se apresenta com:

- Viscosidade adequada para a aplicação.
- Resistência à alcalinidade e saponificação.

- Capacidade de regularizar a absorção e a cor das superfícies onde é aplicado assim como, incrementar a impermeabilidade à água das mesmas.

PARÂMETROS TÉCNICOS

- Massa volúmica (MTE. 4, 20°C): 1,5 a 1,6 g/cm³
- Ph (MTE.3, 20° C): 8,5 a 9,5
- Teor de Sólidos (MTE. 5): 67 a 68%
- Compostos Orgânicos voláteis (COV): Valor limite da UE p/ o produto (A/g) 30 g/l (2010) - Este produto contém no máximo : 9,6 g/l de COV.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Como preparador de superfícies minerais regulando a sua absorção, cor e, de algum modo, a sua textura para posterior aplicação, entre outros, os revestimentos areados e patulados, Revicril Ref^a 651, 652, 653 e Granumate Ref^a 654.

O produto é aplicável sobre diversos tipos de suportes,

interiores ou exteriores, como sejam:

- Massa de colagem e barramento Matecol-Plus Ref^a 218.
- Barramentos à base de Adercril Ref^a 215.
- Rebocos novos de cimento ou de cimento e cal.
- Painéis pré-fabricados, ou não, de betão.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Preparação da aplicação

- As superfícies que apresentem sinais evidentes de gorduras embebidas, deverão sofrer uma lavagem conveniente e atempada a fim de as eliminar.

- As superfícies barradas com Matecol-Plus Ref^a 218, rebocadas de fresco com argamassas de cimento ou, ainda, de betão novo, deverão estar secas, bem endurecidas e isentas de materiais destacáveis.

- As superfícies caiadas ou pintadas com tintas de silicato ou à base de resinas sintéticas saponificadas e mal aderentes, deverão ser raspadas removendo-as, tanto quanto possível, da superfície. Se necessário, para maior consolidação em profundidade, poder-se-á aplicar previamente um dos primários Previcril ref^a 750 ou Selante Ref^a 760.

- Rebocos antigos que apresentam zonas com grandes danos a nível da superfície ou destacados do suporte, deverão ser picados e refeitos com novos.

Aplicação

- Homogeneizar o produto antes de aplicar.

- Aplicar, manualmente, com trincha ou rolo de pêlo anti-gota ou, mecânicamente, com máquina de projectar apropriada.

- Deixar secar 12 a 24 horas antes de aplicar os revestimentos de acabamento da superfície.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Sendo o Previcor Ref^a 755 um produto em dispersão aquosa, a temperatura, a humidade ambiente e a do suporte influenciam a velocidade de secagem do produto.

- Deverá evitar-se a aplicação em períodos chuvosos, de fortes neblinas ou quando as condições atmosféricas ameacem chuva nas 24 horas seguintes à aplicação.

- Deverá evitar-se a aplicação sobre superfícies quentes ou em condições de muito vento.

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 8° C nem superiores a 40° C.





LIMPEZA DE UTENSÍLIOS

Deverá ser feita com água logo após a sua utilização.



TEMPO DE SECAGEM

Secagem ao tacto de 3 a 6 horas. Deixar secar 12 a 24 horas antes de aplicar os revestimentos de acabamento da superfície.



RENDIMENTO / CONSUMO

Variará conforme a rugosidade e absorção da superfície. Contudo, a título indicativo, estima-se um consumo de 0,2 a 0,3 L/m² quando aplicado sobre Matecol-Plus Ref^a 218.



EMBALAGENS

Baldes de 15 litros



ARMAZENAGEM

Conservar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.



TRANSPORTE

Consultar fichas de segurança Ref^a 755.

ADR/RPE: Isento

