

CARACTERÍSTICAS

O Samur Port'Cal Ref^a 440 é um consolidante e impermeabilizante inorgânico que actua sobre os capilares do substrato a proteger, impedindo a infiltração da água, mantendo inalteradas as características de permeabilidade ao vapor e aumentando a longevidade dos rebocos e pinturas de cal aplicados. O Samur Port'Cal Ref^a 440 apresenta-se sob a forma de um líquido transparente e de baixa viscosidade com pH alcalino.

O Samur Port'Cal Ref^a 440 caracteriza-se pela:

- Elevada hidrorrepelência
- Elevada permeabilidade ao vapor de água
- Grande capacidade de penetração nos substratos
- Boa resistência aos raios UV
- Facilidade de aplicação

PARÂMETROS TÉCNICOS

- Massa volúmica (MTE.4, 20 °C): 1.050 (± 0.030) g/cm³
- PH (MTE.3, 20 °C) 11 - 13

CAMPO DE APLICAÇÃO

Tratamento final das superfícies interiores e exteriores, onde foram aplicadas argamassa de cal Port'Cal Ref^a 441 ou Ref^a 442 acabadas, ou não, com pintura de cal Port'Cal Ref^a 443.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Aplicar o Samur Port'Cal Ref^a 440 por pulverização, em duas demãos, intervaladas de pelo menos 24 horas, de modo a atingir-se a saturação do suporte. O Samur Port'Cal Ref^a 440 deve se aplicado sem diluição após secagem de uma semana, em boas condições de temperatura e humidade, da argamassa de cal Port'cal Ref^a 441 ou Ref^a 442 e/ou da pintura de cal Port'Cal Ref^a 443.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

- Não se deverá aplicar em períodos demasiado húmidos – (% HR superior a 65 %).
- Não se deverá aplicar em superfícies demasiado quentes ou em períodos de exposição solar muito forte.
- Não se deverá aplicar em condições de muito vento, chuva ou quando se preveja a sua ocorrência até 48 horas após a aplicação.

LIMPEZA DE UTENSÍLIOS

Lavar com água enquanto o produto se mantiver fresco.

RENDIMENTO / CONSUMO

12 a 15 m²/litro/demão, por pulverização.

EMBALAGENS

Bilhas de 5 e 20 litros





ARMAZENAGEM

Conservar nas embalagens em armazém com ambiente seco e de temperatura amena.



TRANSPORTE

Consultar Ficha de Segurança Ref.ª 440
ADR/RPE: Isento

