

CARACTERÍSTICAS

Produto à base de copolímeros acrílicos em dispersão de base aquosa, de partícula extremamente fina e estável com grande capacidade de penetração em substratos minerais.

- Possui uma elevada adesão ao substrato
- Aumenta a impermeabilidade à água
- Consolida fortemente as camadas superiores do substrato

- Regulariza a absorção da superfície, evitando o aparecimento de manchas de brilho e cor, nos acabamentos

- Aumenta a resistência à alcalinidade dos revestimentos a aplicar



PARÂMETROS TÉCNICOS

- Massa volúmica (MTE.4, 20 °C): 0.900 - 1.100 g/cm³
- pH (MTE.3, 20 °C): 9 - 10
- Teor sólido (MTE.5): 11 - 12%
- Compostos Orgânicos Voláteis (VOC): Valor limite da UE p/ o produto (A/h): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo: 1 g/l COV.



CAMPO DE APLICAÇÃO

Regularização e consolidação de substratos minerais pobres e deteriorados. Especialmente indicado para superfícies caídas, estucadas, gizadas e/ou desagregadas.



MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Preparação das superfícies

Aplicação

Aplicar sobre superfícies limpas, bem secas e livres de partículas soltas.

Trincha, rolo ou pistola de projecção.

Em superfícies com sinais de gordura, deve ser feito um desengorduramento prévio.

Pintura

No caso de superfícies reparadas, aplicação de 1 demão de Selante Aquoso Ref.^a 760 nas zonas remendadas, seguida (após secagem) de 1 demão geral.

Após secagem ao tacto



LIMPEZA DE UTENSÍLIOS

Feita com água.



RENDIMENTO / CONSUMO

Aplicado sem diluição - 10 -12 m²/l dependendo da absorção, rugosidade e estado da superfície.



EMBALAGENS

Bilhas de 5 e 20 litros





ARMAZENAGEM

Conservar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.



TRANSPORTE

Consultar Ficha de Segurança Ref.^a 760
ADR/RPE: Isento



OBRAS DE REFERÊNCIA

- Edifício Laranjeiras como primário do Gumacril Ref.^a 480
- Empreendimento Turístico do Inatel da Costa da Caparica, como primário do Gumacril Ref.^a 480 e Flexacril Ref.^a 379
- Colónia Balnear da Casa Pia de Lisboa como primário do Gumacril Ref.^a 480 e Matin P Ref.^a 5000

