

## CARACTERÍSTICAS

Tinta texturada económica, à base de copolímeros acrílicos e cargas de quartzo, que lhe conferem:

- Flexibilidade
- Resistência aos agentes atmosféricos e saponificação

- Resistência às salinidades
- Resistência ao choque
- Permeabilidade ao vapor de água
- Cor: Branca

## PARÂMETROS TÉCNICOS

- Viscosidade - (MTE.2, Brookfield, 6:10 rpm, 20 °C): 42000 - 55000 mPa.s

- Massa volúmica (MTE.4, 20 °C): 1.600 - 1.800 g/cm<sup>3</sup>

- p H (MTE.3, 20 °C): 8.5 - 10.0

- Compostos Orgânicos Voláteis (VOC): Valor limite da UE p/ o produto (A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo: 28,8 g/l COV.

## CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplicável em interiores e exteriores, sobre a maioria dos materiais usados na construção civil. Pode ficar à vista ou ser usada como camada regularizadora de textura do suporte antes da aplicação de outros produtos.

## MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Preparação das superfícies

Antes da aplicação do Texturado Ref.<sup>a</sup> 390, deverão ser removidas das superfícies a revestir, todos os vestígios de gorduras, poeiras, sujidades, etc.

Deverá ser aplicado o primário Previcril Ref.<sup>a</sup> 750 ou o Selante Ref.<sup>a</sup> 760 sobre superfícies porosas, desagregadas ou alcalinas de modo a consolidá-las, promover a aderência do produto e obter-se o rendimento especificado.

Aplicação

Antes da aplicação da tinta, esta deverá ser bem homogeneizada. O produto poderá ser aplicado, manualmente, em 2 demãos utilizando uma escova e rolo apropriado ou, mecanicamente, por projecção.

É fornecido pronto a aplicar podendo ser levemente diluído sempre que se mostre adequado.

## CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

A aplicação deverá fazer-se com temperatura não inferior a 5 °C e nunca em períodos de chuva, grande neblina ou em condições atmosféricas que ameacem chuva, nas 6 ou 7 horas seguintes. No entanto, o resultado não será prejudicado se se verificar uma ligeira humidade da superfície.

Temperaturas elevadas, exposições solares directas ou ventos fortes, durante a aplicação, podem prejudicar o aspecto estético – por efeito de “secagem rápida” e “encosturamento” – da tinta.

## LIMPEZA DE UTENSÍLIOS

Lavagem com água enquanto o produto se mantiver fresco.

## RENDIMENTO / CONSUMO

Conforme a absorção e especialmente a rugosidade do suporte, o consumo variará de 1,0 a 1,5 l/m<sup>2</sup>.





## EMBALAGENS

Baldes de 15 litros



## ARMAZENAGEM

Conservar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.



## TRANSPORTE

Consultar Ficha de Segurança Ref.<sup>a</sup> 390  
ADR/RPE: Isento

