

CARACTERÍSTICAS

É um verniz impregnante colorido, para madeira, à base de copolímeros acrílicos, em dispersão aquosa, que é caracterizado pela:

- Elevada penetração capilar, realçando o veio da madeira e valorizando o seu aspecto decorativo.

- Impermeabilidade à água
- Capacidade protectora
- Resistência às intempéries



PARÂMETROS TÉCNICOS

- Massa volúmica (MTE.4, 20 °C): 1.020 - 1.035 g/cm³
- pH (MTE.3, 20 °C): 7.0 - 8.5

- Compostos Orgânicos Voláteis (VOC): Valor limite da UE p/ o produto (A/e): 130 g/l (2010). Este produto contém no máximo: 16,9 g/l COV.



CAMPO DE APLICAÇÃO

O Vernicril Ref.^a 401 é indicado para aplicação em interiores e exteriores, sobre a grande maioria dos tipos de madeira utilizados na construção (*).

Em madeiras folheadas, deverá garantir-se, previamente, a boa colagem do folheado.

(*) exceptuando madeiras muito densas e/ou muito resinosas.



MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Preparação das superfícies

A superfície a ser aplicada deverá apresentar-se bem seca, limpa, isenta de gorduras e poeiras, assim como de quaisquer produtos que impeçam a penetração do Vernicril Ref.^a 401 (tapa-poros, vernizes, etc.).

O seu aspecto final beneficiará se, previamente, for passada, manual ou mecanicamente, lixa ou palha de aço, com o fim de uniformizar a cor do suporte, bem como cortar eventuais fibras salientes.

Aplicação

O Vernicril Ref.^a 401 aplica-se à trincha, "boneca", à esponja ou por imersão, recomendando os seguintes cuidados:

- Homogeneizar antes e durante a aplicação a fim de evitar-se a sedimentação dos pigmentos e obter-se a tonalidade uniforme pretendida.

- O produto em excesso deverá ser espalhado rapidamente (dependendo do grau de absorção e de secagem), com um trapo ou trincha, a fim de homogeneizar a coloração.

- Aplicar uma a duas demãos no interior e três demãos no exterior.

- Eventualmente, como acabamento, a fim de dar maior brilho ou maior resistência, no exterior, pode aplicar-se uma ou duas demãos de verniz incolor, Vernicril Ref.^a 455, e, no interior, o Movitaco-B Ref.^a 452 ou 453, Univerni-B Ref.^a 426 ou Univerni-A Ref.^a 427.

- Após secagem conveniente de cada demão e antes da aplicação da demão seguinte, quer se trate do Vernicril Ref.^a 401 ou do verniz de acabamento, é aconselhável passar levemente lixa ou palha-de-aço fina, a fim de cortar possíveis fibras levantadas pela absorção dos produtos na superfície.



LIMPEZA DE UTENSÍLIOS

Efectuada com água.



TEMPO DE SECAGEM

A secagem final do Vernicril Ref.^a 401 ocorre, aproximadamente, em 12 horas, dependendo do grau de humidade e temperatura.





RENDIMENTO / CONSUMO

Em média, 8 a 10 m²/l/demão.



EMBALAGENS

Bilhas de 1 e 5 litros



ARMAZENAGEM

Conservar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.



TRANSPORTE

Consultar Ficha de Segurança Ref.^a 401 ADR/RPE: Isento

